

ESPECIFICACION DE PRODUCTO
PRODUCT SPECIFICATION

No. CPU001


Fecha de Elab 7/1/2019

Rev.: 18





POLIMERO POLIESTER / POLYESTER POLYMER
LUSTRE / LUSTER : SEMI-OPACO AMORFO / SEMI-DULL AMORPHOUS

PROPIEDADES / PROPERTIES		AMORFO/AMORPHOUS		
PRODUCTO / PRODUCT		51101 - AP58K**		
CÓDIGO / CODE		MIN	NOM	MAX
Visc. Intrínseca / <i>Intrinsic Visc.</i>	dl / gr	0,652	0,658	0,664
Visc. Rel. / <i>Relative Visc.</i>	NA	1,628	1,634	1,640
Grupos Carboxilo / <i>Carboxyl End Groups [COOH]</i>	(meq/kg)	11,0	14,0	17,0
DEG	(%)	1,10	1,20	1,30
Contenido de TiO2 / <i>TiO2 Content</i>	(%)	0,250	0,280	0,310
Color "L"	CieLab	83,00	86,00	88,00
Color "b"	CieLab	2,00	4,00	6,00
M50 (Chips Mass)	(g/50 chips)	1,30	1,40	1,50
Punto de Fusión / <i>Melt Point</i>	°C	257,5	259,5	261,5
Humedad al empacar / <i>Moisture at paking</i>	(%)	---	---	0,20
Empaque / <i>Packaging</i>	Saco de polipropileno con bolsa interior de polietileno Polypropylene bag with a polyethylene inner lining			
Contenido / <i>Content</i>	Kgs	1,150 ± 20 Kgs		
Uso / <i>Applications</i>	Hilatura para uso textil e industrial / Spinning for textile and industrial use.			

 Este producto debe mantenerse en áreas techadas y a temperatura ambiente

This product must be stored under cover at room conditions

 Validadad: 24 meses
Expiration date: 24 months

 tiempo máximo de embarque: 18 meses
maximum storage time in AKRA: 18 months

** Los dos últimos dígitos indican las diferentes afinidades que puede tener el producto. Akra Polyester facilitará la información sobre las diferentes afinidades disponibles.

** The last two digit indicates the different merge that may have the product. Akra polyester will provide the information regarding with the different available merges.

3